



REVOPLAST

Argamassa para a regularização de fachadas

À base de cimento

Cor branca

Apto sobre qualquer tipo de suporte poroso de obra

Impermeável

Forte aderência

Não fissura por retração

Muito fácil de aplicar

Transpirável



ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18

T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38

08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)

www.ardex.es - ardex@ardex.es

Empresa Certificada ISO 9001

REVOPLAST

Argamassa para a regularização de fachadas

Campo de aplicação:

Realização de esgrafiados clássicos, estucados, raspados, etc. Igualização e correcção de suportes verticais de betão, reboco ou alvenaria (excepto betão celular). Regularização de paramentos verticais antes de aplicar o revestimento final adequado.

Descrição do produto:

Pó à base de cimento melhorado de cor branca. É hidrófugo devido à adição de aditivos especiais na sua composição. Não retrai durante o processo de cura, minimizando em grande medida o aparecimento de fissuras. A sua excelente plasticidade facilita a sua aplicação. Apresenta a coesão interna necessária para evitar que se produzam segregações, descolamentos ou perdas de material quando é aplicado adequadamente. Uma vez curado, as capas já secas possuem pouca tensão, e são permeáveis ao vapor de água.

Preparação do suporte:

As superfícies devem estar limpas, isentas de poeiras ou partículas soltas, restos de pintura, óleos, etc. É conveniente que as superfícies possuam uma certa porosidade para conseguir uma melhor adesão. Para melhorar o suporte a revestir, é aconselhável aplicar ADILATEX diluído com água na proporção 1:5, numa ou duas demãos, dependendo da absorção do suporte ou paramento.

Modo de utilização:

Deita-se água limpa num recipiente misturador e, enquanto se agita vigorosamente, acrescenta-se e mistura-se tanto pó quanto o necessário para obter uma mistura sem grumos. Para misturar 25 kg de pó de REVOPLAST são necessários aproximadamente 4 litros de água. Também se pode preparar o produto com uma mistura de água e ADILATEX na proporção de 4:1 ou 5:1. Aplica-se a argamassa assim preparada com uma palustra de aço inoxidável limpa e sem rebarbas. Após 10-20 minutos deve-se talochar o paramento. A espessura pode oscilar entre 1/2 e 2 cm, sendo o normal uma espessura de 1 cm. Para espessuras superiores a 1 cm aconselha-se efectuar a aplicação em 2 demãos deixando 1 hora, como mínimo, antes de aplicar a segunda demão. Admite pigmentação com pigmentos resistentes aos raios ultravioletas. O acabamento final pode ser liso ou pétreo, uma patine com pintura, pigmentação em massa, ou também com a argamassa de reabilitação ARDEX F3, dando o acabamento tradicional tanto no campo de alta decoração, como no de restauro de edifícios. Outras ferramentas recomendadas dependendo do acabamento final são: talocha de plástico, espigões ou esponjas. Para esgrafiados, utilizar grampos ou lâminas adequadas ao desenho. Podem utilizar-se estêncil ou modelos em papel, cartão, plástico ou metálicos. Para grandes superfícies pode utilizar-se uma máquina de projectar.

Precauções:

Contém cimento, reação alcalina. Causa irritabilidade nos olhos e na pele. Deverá ser mantido longe do alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave-os de seguida com água abundante. Se irritação persistir, consulte um médico. No caso de a vítima usar lentes de contacto, deve retirá-las e continuar a enxaguar. Durante a sua manipulação devem utilizar-se luvas e óculos de protecção. Evitar inalar o pó. Quando seco, o produto é fisiológica e ecologicamente inofensivo. Deve proceder-se à eliminação de resíduos e embalagens vazias de acordo com a legislação local / regional / nacional / internacional vigente. **GISCODE ZP 1 = produto com conteúdo de cimento, pobre em cromatos.**

Dados técnicos

(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo as normas de qualidade Ardex)

Aspetto:	Pó de cor branca.
Relação de mistura:	Aprox. 4 litros de água : 25 kg de pó.
Densidade da argamassa em fresco:	Aprox. 2 Kg/litro.
Rendimento:	1,5 Kg/m ² .mm.
Revestimento:	Até 10 mm de espessura, aprox. 1 dia.
Trabalhabilidade (+20°C):	Aprox. 60 minutos.
Resistência à compressão:	Após 28 dias, aprox. 15-20 N/mm ² .
Resistência à flexotração:	Após 28 dias, aprox. 2,5-3 N/mm ² .
Resistência à tração:	Após 28 dias, aprox. 1,5-2 N/mm ² .
Embalagem:	Saco de 25 Kg.
Armanejamento:	Aprox. 12 meses em local seco e na sua embalagem original fechada.

A Ardex é responsável pela qualidade dos seus produtos. As recomendações de aplicação aqui expressas baseiam-se em testes e experiências práticas.

A dosagem e aplicação que não correspondam às descritas exclui a nossa responsabilidade pelo produto e a sua aplicação. Para quaisquer questões sobre o produto, contacte o Departamento Técnico. Esta ficha técnica será válida até ao lançamento de uma nova edição.

A Ardex não se responsabiliza pelo conteúdo de fichas técnicas obtidas em sites que não sejam o site oficial da Ardex (www.ardex.es).

Edição: Fevereiro 2020